## FICHA TECNICA COMPACTO INTERIOR



PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS
CALIDAD DE LA SUPERFICIE				
CALIDAD DE LA GOI EN TOIL		Manchas, suciedad y defectos superficiales similares	mm²/m²	≤ 1
Calidad de la superficie	EN 438-2.4	Fibras, pelos y arañazos	mm/m²	≤ 10
PROPIEDADES DIMENSIONALES				
Espesor	EN 438-2.5	Tolerancia de espesor	mm	$2 \le T < 3 : \pm 0,2$ $3 \le T < 5 : \pm 0,3$ $5 \le T < 8 : \pm 0,4$ $8 \le T < 12 : \pm 0,5$ $12 \le T < 16 : \pm 0,6$ $16 \le T < 20 : \pm 0,7$ $20 \le T < 25 : \pm 0,8$ $25 \le T : \pm 1,3$
Densidad			gm/cm³	1,40 ± 0,05
Tamaño	EN 438-2.6	Largo y ancho	mm	± 05 / - 0
Rectitud de los bordes	EN 438-2.7	Rectitud de los bordes	mm/m	≤ 1
Cuadratura	EN 438-2.8	Cuadratura	mm/m	≤ 1
Planitud	EN 438-2.9	Planitud (medido en todo el tamaño de la hoja).	mm/m	2,0 ≤ T < 6,0 : 5
			mm/m	6,0 ≤ T < 10,0 : 3
			mm/m	10,0 ≤ T : 2
PROPIEDADES FÍSICAS				
Resistencia al desgaste		Resistencia al desgaste - Punto inicial	- Revoluciones	Colores lisos ≥ 200
	EN 438-2.10			Maderas y otros ≥ 175
		Resistencia al desgaste - Valores		Colores lisos ≥ 450
		Aumento de masa 2mm ≤ T < 5mm		$Maderas\ y\ otros ≥ 410$ $≤ 2$
Resistencia a la inmesión en agua hirviendo	EN 438-2.12	Aumento de masa 2mm ≤ T < 5mm	%	≤ 2 ≤ 1
		Aumento de espesor $2mm \le T < 5mm$		≤ 2
		Aumento de espesor 5mm $\leq T$		≤ 1,5
		Apariencia en acabado brillo	- Clasificación	≥ 4
		Apariencia en otros acabados		≥ 5
Resistencia al vapor de agua	EN 438-2.14	Apariencia en acabado brillo	Clasificación	≥ 4
		Apariencia en otros acabados		≥ 5
Resistencia al calor seco 180°C	EN 438-2.16	Apariencia en acabado brillo	- Calsificación	≥ 4
		Apariencia en otros acabados		≥ 5
Estabilidad dimensional a temperaturas elevadas	EN 438-2.17	Variación dimensional acumulativa 2mm ≤ T ≤ 5mm	Longitudinal %	≤ 0,40
			Transversal %	≤ 0,80
		Variación dimensional acumulativa 5mm ≤ T	Longitudinal %	≤ 0,30
			Transversal %	≤ 0,60
Resistencia al impacto con bola de gran	EN 420 2 21	Altura de la caida para ø10mm de hundimiento	min	2 ≤ 6mm - 1800: 6
diámetro	EN 438-2.21	Altura de la caida para ø10mm de hundimiento	min	6 ≤ T - 1800: 4
Resistencia al agrietamiento	EN 438-2.24	Apariencia	Clasificación	≥ 4
Resistencia a los arañazos	EN 438-2.25	Apariencia en acabados lisos	Clasificación	≥ 2,5
Resistericia a los arallazos	LIV 430 2.23	Apariencia en acabados rugosos	Ciasiricacion	≥ 3,5
Resistencia a las manchas	EN 438-2.26	Apariencia en grupos 1 y 2	Clasificación	≥ 5
		Apariencia en grupo 3		≥ 4
Resistencia a la luz (arco de Xenon)	EN 438-2.27	Contraste	Escala grises	4 a 5
Resistencia a la abrasión por cigarrillo	EN 438-2.30	Apariencia .	Clasificación	≥ 3
Módulo de flexión	EN ISO 178 2003	Presión	Мра	9000 - 11500
Resistencia a la flexión	EN ISO 178 2003	Presión	Mpa	80 - 100
Resistencia a la tracción  COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO	EN ISO 527-2 1996	Presión	Мра	60 - 90
Prueba según normas EN13823 y EN ISO 11925-2				
Clasificación ignífuga, calidad CGF	riueva se	Clasificación 3mm ≤ T < 6mm	Clasificación	B - s1,d0
Clasificación ignifuga, calidad CGS	EN 135:01	Clasificación 6mm ≤ T < 25mm	Clasificación	B - S1,d0 B - S1,d0
Clasificación ignifuga, calidad CGS		Clasificación 3mm ≤ T < 6mm	Clasificación	C - s2,d0
OTRAS PROPIEDADES				
Liberación de formaldehido	EN 438-7.4.11.1	Clasificación	Clasificación	E1